

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

МУЛЬТИФИЛЛЕР Финиш

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Двухкомпонентная эпоксидная шпатлевка МУЛЬТИФИЛЛЕР Финиш предназначена для заполнения пор и рисок, оставшихся после шлифовки базовой шпатлевки, а также исправления мелких дефектов. Может использоваться как в системе с основной шпатлевкой МУЛЬТИФИЛЛЕР, так и самостоятельно. Продукт для профессионального использования.

Поставляется в виде двух компонентов в индивидуальной упаковке:
«Компонент А» (эпоксидная основа) и «Компонент Б» (отвердитель).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сухой остаток:	100%
Плотность:	1,25 кг/л
Цвет*:	
Компонент А	Белый
Компонент Б	Желто-коричневый
Готовая к применению смесь	Бледно-желтый
Толщина нестекающего с вертикальной поверхности слоя:	Не менее 3 мм
Жизнеспособность при 20 °С:	Не менее 35 мин
Время высыхания до степени 3 по ГОСТ 19007:	6 часов при 23 °С
Время высыхания до возможности начала шлифовки:	12 часов при 23 °С
Упаковка (А+В), литры:	2+1 и 0,5+0,25

*ориентировочно, оттенок может варьироваться

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Подготовка поверхности:

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой. Шпатлевку наносят либо на загрунтованные совместимым эпоксидным грунтом поверхности, либо поверх основной шпатлевки МУЛЬТИФИЛЛЕР.

Приготовление шпатлевки:

Рекомендуется, чтобы температура компонентов была не ниже +10 °С, т.к. с уменьшением температуры значительно возрастает вязкость. И не выше +25 °С, поскольку при повышенных температурах сильно сокращается жизнеспособность смеси.

При необходимости компоненты А и Б перемешивают по отдельности до получения однородной массы. Затем соединяют компоненты в необходимом количестве в соотношении А:Б=2:1 (по массе/объему). Смешивание производится шпателями или другим подходящим ручным инструментом. Смесь тщательно перемешивают до достижения равномерного цвета и однородной консистенции. Рекомендуется готовить такое количество смеси, которое будет израсходовано за 30 минут.

Нанесение:

Шпатлевка наносится ручным способом с необходимой толщиной.

Шлифовку шпатлевки можно производить через 12 часов после нанесения. В зависимости от задач шлифовка выполняется абразивами зернистостью Р100-Р180.

Обработанная шпатлевка покрывается изолирующим эпоксидным грунтом.

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ:

Хранить вдали от источников тепла, избегать воздействия прямых солнечных лучей. Срок хранения 12 месяцев в сухих условиях в оригинальной упаковке при температуре от 0 °С до +40 °С.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев (может быть продлен при условии сохранения продуктом технических характеристик).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Продукт предназначен только для профессионального применения. При работе использовать средства индивидуальной защиты кожных покровов, глаз и органов дыхания. Обеспечить вентиляцию рабочей зоны. Не вдыхать пыль. Избегать контактов с кожей. При попадании на кожу смыть теплой водой с мылом. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

ООО «МКСЗ» оставляет за собой право без предупреждения изменять вышеприведенную информацию.

Актуальная версия документа доступна по [ссылке](#):



Выпущено 10.08.2026 г.

Настоящая Техническая карта заменяет собой все предыдущие редакции.